



Fiche Technique – Sable Polymère



Description

Seal King Prolock+ est un sable polymère de nouvelle génération conçu pour offrir robustesse, flexibilité et une finition sans voile. Idéal pour les joints de pavés et de pierres de 1/16” à 4” de largeur, sa forte teneur en polymères et sa formulation unique créent une liaison solide et flexible qui résiste à la pluie, au vent et aux cycles de gel/dégel. Appliqué à sec dans les joints, il s’active par un simple arrosage et durcit en quelques heures. Avec une résistance exceptionnelle à l’érosion, aux cycles de gel/dégel, ainsi qu’à la croissance de mauvaises herbes et de fourmis, Prolock+ offre une finition propre et durable pour tout projet d’aménagement paysager.

Instructions d’application

- Verser et étendre le Seal King Prolock+ sur la surface pavée. Important: la surface doit être complètement sèche.
- À l’aide d’un balai, balayer le sable polymère uniformément dans les joints, en les remplissant complètement, en laissant un retrait de 3 mm (1/8 po). Balayer tout excès de sable et de poussière.
- Utiliser une plaque vibrante sur toute la surface pavée et répéter les étapes si nécessaire pour s’assurer que les joints sont remplis à au moins 3 mm (1/8 po) sous la surface des pavés.
- Utiliser un souffleur pour s’assurer que la surface est totalement exempte de sable et de poussière avant l’arrosage. (Tout résidu de sable peut causer un voile ou une décoloration de la surface.)

- Travailler par sections de 50 à 100 pi², régler la buse du pulvérisateur sur la position « douche ». Arroser généreusement les pavés une seule fois, de gauche à droite, pendant environ 45 secondes à 1 minute par section de 50 à 100 pi², en s'assurant que le sable est bien saturé.
- Utiliser à nouveau le souffleur pour enlever l'eau stagnante sur les pavés. Cela assurera un séchage uniforme et évitera les accumulations d'eau.
- Laisser durcir pendant au moins 24 heures. Ne pas marcher ni conduire sur la surface pendant le durcissement. Attendre 3 jours chauds et secs avant d'utiliser des nettoyeurs ou des scellants pour permettre à l'humidité de s'échapper complètement du sable et de la pierre.

Vérifiez auprès du fabricant de pavés si l'application de ces produits est sécuritaire. Essayez d'appliquer les nettoyeurs et scellants avant l'installation du sable.

www.sealking.ca | info@sealking.ca | 833-933-7325

Couleurs Disponibles

Beige, Gris, Noir

Couverture

Selon la largeur et la profondeur des joints, un sac de 50 lb (22,68 kg) de Seal King Prolock+ couvre de 2 à 10 m² (20 à 100 pi²).

Précautions

- Ce produit n'est pas un mortier, il est flexible.
 - Ne pas appliquer sur une surface humide ou mouillée, ou si les pavés sont installés directement sur du béton ou dans des zones mal drainées.
 - Température minimale d'installation : 0°C (32°F)
 - Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures suivantes.
 - Ne pas brumiser — utiliser uniquement le réglage « douche »
 - Ne pas dépasser une largeur de joint de plus de 4 pouces (10 cm).

Garantie

Nos procédures d'audit ISO9001 confirment le contrôle rigoureux de la qualité de nos produits, fabriqués dans les tolérances approuvées. Nos produits sont garantis exempts de défauts de matériaux ou de fabrication. Si un produit ne respecte pas cette garantie, l'unique obligation de Seal King sera, à sa discrétion, de créditer le compte de l'acheteur ou de fournir un produit de remplacement. Toutes les informations et recommandations contenues dans ce document sont exactes à la date de publication.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur les dangers.